



Прежнее название: Shell Corena P

# Shell Corena S2 P 150

- Надежная защита
- Стандартный срок службы

## Масло для поршневых воздушных компрессоров

Shell Corena S2 P - высококачественные масла для воздушных компрессоров, разработанные для эффективного смазывания поршневых компрессоров высокого давления. Подходят для большинства поршневых воздушных компрессоров, работающих при повышенных давлениях и температурах нагнетаемого воздуха до 220°C.

### DESIGNED TO MEET CHALLENGES

#### Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

##### ■ Продолжительный срок службы масла – снижение затрат на техническое обслуживание

Shell Corena S2 P 150 позволяет увеличить интервалы между техническими обслуживаниями клапанов и поршней. При этом время эффективной работы оборудования на стабильно высоком уровне значительно увеличивается.

Возможность увеличения интервалов между техническими обслуживаниями обусловлена стойкостью масла к образованию углеродистых отложений и лаков на клапанах и головках поршня при высоких рабочих температурах и давлениях.

##### ■ Отличная защита от износа

Shell Corena S2 P 150 помогает защитить от коррозии и износа внутренние металлические поверхности деталей оборудования, тем самым увеличивая срок службы важнейших деталей - подшипников и поршней.

##### ■ Поддержка эффективной работы оборудования

Масло Shell Corena S2 P 150 помогает предотвратить образование углеродистых и лаковых отложений на клапанах и головках поршня при высоких рабочих температурах и давлениях. Образование таких отложений может привести к серьезным повреждениям, снижению эффективности компрессора и повышению затрат на обслуживание. Кроме этого, Shell Corena S2 P 150 хорошо отделяет воду, предотвращая ускоренную коррозию и облегчая отделение конденсата.

##### ■ Повышенный уровень безопасности воздушных линий

Частицы ржавчины, диспергированные в нагарах, под действием тепла сжатого воздуха в нагнетательных линий могут вызывать реакции, приводящие к взрыву и пожару. Использование масла Shell Corena S2 P 150 позволяет свести эту возможность к минимуму.

#### Область Применения



##### ■ Поршневые воздушные компрессоры

Промышленные поршневые компрессоры, работающие при температурах нагнетания воздуха до 220°C.

##### ■ Компрессоры, подающие воздух для дыхания

Компрессоры, подающие воздух для дыхания и оборудованные дополнительными очищающими устройствами, гарантирующими пригодность производимого воздуха для дыхания.

#### Совместимость и Смешиваемость

##### ■ Совместимость с уплотнительными материалами

Масла Shell Corena S2 P совместимы со всеми уплотнительными материалами, которые обычно используются в воздушных компрессорах.

#### Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-L DAA Нормальные условия
- ISO 6743-3A-L-DAB
- Для полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, к местному отделению Shell Technical Helpdesk или на веб-сайт производителей

оборудования.

## Типичные физико-химические характеристики

Properties		Method	Масла Shell Corena S2 P
Класс вязкости ISO		ISO 3448	150
Кинематическая вязкость	@40°C	мм2/с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость	@100°C	мм2/с	ASTM D 445
Плотность	@15°C	кг/м3	ASTM D 1298
Температура вспышки		°C	ASTM D 92 (COC)
Температура застывания		°C	ASTM D 97
Кислотное число		мг КОН/г	ASTM D 974
Сульфатная зольность		% масс.	DIN 51575
Окислительная стабильность (изменение массы коксового остатка)		% масс.	DIN 51352-2
Свойства осадка после перегонки - содержание коксового остатка по Конрадсону		% масс.	DIN 51551
Свойства осадка после перегонки - кинематическая вязкость	@40°C	мм2/с	DIN 51562
Способность предотвращать коррозию - синтетическая морская вода		оценка	ASTM D 665B
Отделение воды от масла	@54°C	минут	ASTM D 1401
Отделение воды от масла	@82°C	минут	ASTM D 1401

- Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.

## Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

### ■ Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Corena S2 P 150 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно найти на <http://www.epc.shell.com/>

### ■ Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

## Дополнительная информация

### ■ Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».

### Viscosity - Temperature Diagram for Shell Corena S2 P

